

## EDEL STAND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Professionele aflak voor buiten op lijnolie-alkydbasis.

### Eigenschappen

- Diepe bolle hoogglans
- Mooie strakke vloeiing
- Goede dekking
- Prima verwerking

### Profiel

EDEL STAND is een aflak met lijnolie-standolie voor buiten. Het heeft een uitstekende buitenduurzaamheid met langdurige elasticiteit en een diepe bolle hoogglans. Is te gebruiken op de juiste wijze voorbehandeld hout, op oude intact zijnde verflagen en op de juiste wijze voorbehandelde metalen.

### Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

EDEL STAND WIT bevat minimaal 61% natuurlijke grondstoffen. (herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	Lijnolie - alkydhars
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Droogmiddelen, anti-vel middelen
Verdunning	Aromaatvrije terpentine



### Technische gegevens

Rendement	ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 3 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 24 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,13 kg/l
Glans	ca. 90 gloss units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 77 %-gew, ca. 74 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EDEL STAND WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## EDEL STAND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

### Ondergrond

EDEL STAND is te gebruiken op: voorbehandeld hout, oude verflagen, metaal, kunststof. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10 °C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ook moet de ondergrondtemperatuur ten minste 3 °C boven het dauwpunt liggen.

### Verdunnen

EDEL STAND kan worden verdund met terpentijn.

### Gereedschap

Kwast en roller.

### Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

### Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 x gronden en vervolgens 1-2 x aflakken met EDEL STAND.

### Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1-2 x aflakken met EDEL STAND.

### IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer (2 lagen) volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1-2 x aflakken met EDEL STAND.

### Levorm

1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

### Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een eventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

### Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.evertkoning.nl](http://www.evertkoning.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48