

EKODUR GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Watergedragen grondverf voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Snel overschilderbare grond- en overgrondverf
- Voor binnen en buiten
- Prettige verwerking
- Goede dekking

Profiel

EKODUR GROND is een snel overschilderbare grond- en overgrondverf voor binnen en buiten. Is gemakkelijk te verwerken en heeft een snelle droging. Is te gebruiken op onbehandeld hout, op de juiste voorbehandelde metalen, kunststof, minerale ondergronden, w.o. baksteen beton, gips en pleisterwerk. Ook op oude intact zijnde verflagen. Is Universeel overschilderbaar. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengstelsel.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

EKODUR GROND WIT bevat minimaal 75 % natuurlijke grondstoffen (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU - Acrylaat
Pigment	Titaanwit
Vulstof	Krijt
Hulpstof	Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT)
Verdunning	Water



Technische gegevens

Verpakking	1, 2½ L.
Rendement	ca. 10 - 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 6 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,31 kg/l
Glans	Mat
Vaste-stofgehalte	ca. 53 %-gew, ca. 38 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR GROND WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

EKODUR GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

Onbehandeld hout, oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen, minerale ondergronden w.o. baksteen, beton, gips en pleisterwerk.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7 °C en hoger dan +25 °C. en/of een RLV die hoger is dan 80%.

Verdunnen

EKODUR GROND kan worden verdund met water.

Gereedschap

Kwast, roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

Nieuw werk: Het kale hout goed reinigen en ontvetten en schuren. Vervolgens behandelen met 2 lagen EKODUR GROND, aflakken met 1 à 2 lagen EKODUR AFLAK.

Bestaand werk: Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intact verflagen). Plaatselijk 1 x gronden met EKODUR GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EKODUR GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken met EKODUR AFLAK.

IJzer en staal behandeld

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met 2 lagen EKODUR VAST! HECHTPRIMER (totale droge laagdikte ca. 60 micron). plaatselijk of geheel bijwerken met EKODUR GROND en vervolgens met 1 - 2 lagen aflakken met EKODUR AFLAK.

Levorm

1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverduerbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48