

## EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Watergedragen, zeer sterke 2 componenten polyurethaan aflak voor binnen.  
Extra handvetbestendig en extra krasvast.

### Eigenschappen

- Zeer sterke aflak voor binnen
- Extra handvet bestendig
- Extra krasvast
- Luxe en mooie afwerking

### Profiel

EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS is een zeer sterke aflak voor binnen. Is 'na de juiste menging van de componenten' prettig te verwerken, heeft een goede open tijd heeft een mooie strakke vloeiing en is goed dekkend. Beschikt over hoogbestendige eigenschappen, waaronder een aanzienlijk betere bescherming tegen handvetten dan de 1 componentige watergedragen verven. Is uitermate geschikt voor ondergronden waar een extra hoge slijt-, kras- en stootvastheid wordt verlangd.

### Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS WIT bevat minimaal 65% natuurlijke grondstoffen na menging van A en B component. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU - Acrylaat
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT)
Verdunning	Water



### Technische gegevens

Verpakking	0,5, 1 L.
Rendement	ca. 10 - 12 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 6 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,30 kg/l
Glans	ca. 35 gloss units(60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 53 %-gew, ca. 39 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

### Ondergrond

EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS is te gebruiken op: voorbehandeld hout, oude verlagen (zowel alkydhars als acrylaatdispersies), metaal, kunststof, gemoffelde kozijnen en voorbehandelde minerale ondergronden.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7°C en hoger dan +25°C. en/of een RLV die hoger is dan 80%.

### Verdunnen

EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS kan worden verdund met water.

### Gereedschap

Kwast, roller.

### Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. De verf goed vol aanbrengen en snel verdelen. Nastrijken en/of narollen vermijden.

**Opmerking:** Voor een optimale vlekbestendigheid op horizontale delen (tafelbladen, vensterbanken e.d.) het oppervlak extra behandelen met een laag RIGODSTEP DUO SATIN.

**Mengen:** de 2 componenten voor gebruik goed mengen volgens mengvoorschrift. Voeg de verharder in zijn geheel bij de verf. Meng direct goed door. Na ca. 10 minuten nogmaals goed roeren alvorens de verf te verwerken.

**Potlife:** (verwerkingstijd) ca. 2 tot max. 3 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

LET OP: na 2 tot 3 uur de verf niet meer verwerken, ondanks dat de verf nog vloeibaar is. Plaats de deksel niet meer op de gemengde verf in verband met drukopbouw.

### Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten en schuren. Vervolgens behandelen met 2 lagen EKODUR GROND aflakken met 1 à 2 lagen EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS.

### Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden met EKODUR GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EKODUR GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS.

### IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met 2 lagen EKODUR VAST! HECHTPRIMER (totale droge laagdikte ca. 60 micron). plaatselijk of geheel bijwerken met EKODUR GROND en vervolgens 1 - 2 lagen aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK 2K ZIJDEGLANS.

### Levervorm

0,5 en 1 L. + verharder. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem. Zeer lichte kleuren zijn niet leverbaar in 0,5 liter verpakking.

### Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

### Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverdunbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfafval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.evertkoning.nl](http://www.evertkoning.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48