

EKODUR VAST! HECHTPRIMER | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Snel overschilderbare hechtpriemer voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Uitstekend hechtende watergedragen hechtpriemer
- Licht corrosiewerend
- Probleemoplosser

Profiel

EKODUR VAST! HECHTPRIMER is een superhechtende watergedragen priemer met een snelle droging en doorharding. Is een probleemoplosser voor een breed scala moeilijk te schilderen ondergronden en is licht corrosiewerend. En is snel overschilderbaar met water- en terpentine verdunbare verven. Is geurarm, onverzeepbaar, goed elastisch en watervast.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

EKODUR VAST! HECHTPRIMER WIT bevat minimaal 66 % natuurlijke grondstoffen (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	Acrylaat
Pigment	Titaanwit
Vulstof	Talk, Bariet
Hulpstof	Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT)
Verdunning	Water



Technische gegevens

Verpakking	1, 2½ L.
Rendement	ca. 10 - 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 4 - 6 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,21 kg/l
Glans	Mat
Vaste-stofgehalte	ca. 50 %-gew, ca. 40 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR VAST! HECHTPRIMER WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

EKODUR VAST! HECHTPRIMER | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

- Op de meeste non-ferro metalen zoals verzinkt en gegalvaniseerd staal, (geanodiseerd) aluminium en koper.
- Op harde overschilderbare kunststoffen zoals Hard PVC, plexiglas en Trespa.
- Roestvrij staal (RVS) en ontroest staal.
- Geglazuurde tegels.
- Oude intact zijnde verf- en laklagen.
- LET OP: Niet toepassen op kaal en onbehandeld hout, kitzomen en reparatie pasta's e.d.

Bij twijfel over de ondergrond, op een proefvlak de hechting na ca. 24 uur controleren.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7°C en hoger dan +25°C. en/of een RLV die hoger is dan 80%

Verdunnen

EKODUR VAST! HECHTPRIMER kan worden verdund met water.

Gereedschap

Kwast, roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. De verf goed vol aanbrengen en snel verdelen. Aanbevolen laagdikte ca. 80 µm nat. Nastrijken en/of narollen vermijden.

Non-ferro metalen, Kunststof, RVS, geglazuurde tegels en geschilderd hout:

Behandelen met 1 laag EKODUR VAST! HECHTPRIMER en aflakken met 1 à 2 lagen eventueel voorafgegaan door een laag EKODUR GROND.

(door de grote verscheidenheid aan kunststoffen c.q. geglazuurde tegels is het advies om voorafgaand van het aflakken de hechting te controleren.)

Staal van roest/oxidatie ontdaan (reinigingsgraad ISO-St-3 of stralen SA 2 ½):

Behandelen met 2 lagen EKODUR VAST! HECHTPRIMER (min. 60µm droge laagdikte) en aflakken met 1 à 2 lagen EKODUR AFLAK, eventueel vooraf gegaan door een laag EKODUR GROND.

Levorm

1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverdundbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48