

## REXO SB HOOGGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Een luchtdrogende, hoogglanslak voor buiten op basis van een unieke combinatie van gesiliconiseerde alkydharsen.

### Eigenschappen

- Hoge, bolle glans en lang glansbehoud
- Zeer goede vloeijing
- Goede dekking
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Prettige verwerking

### Profiel

REXO SB HOOGGLANS is een hoogglanzende lak met een uitstekende buitenduurzaamheid en een gemakkelijke verwerking, ook bij hogere temperaturen. REXO SB HOOGGLANS heeft tevens een prima standvermogen en een mooie strakke vloeijing met een prachtige bolle glans en een goede dekking.

### Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

REXO SB HOOGGLANS WIT bevat minimaal 55% natuurlijke grondstoffen. (herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	Gesiliconiseerde Alkydhars
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Drogers, anti-velmiddel
Verdunning	Terpentine



### Technische gegevens

Rendement	ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 4 uur. (20°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,28 kg/l
Glans	> 80 gloss units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 80 %-gew, ca. 67 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor REXO SB HOOGGLANS WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## REXO SB HOOGGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

### Ondergrond

REXO SB HOOGGLANS is te gebruiken op de juiste wijze voorbehandeld hout, oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

### Verdunnen

REXO SB HOOGGLANS is, indien gewenst, af te dunnen met maximaal 5% terpentijn.

### Gereedschap

Kwast, lakroller

### Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. Geadviseerde laagdikte per laag: ca. 75 micron nat = ca. 45 micron droog.

### Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 x gronden en vervolgens 1 - 2 x aflakken met REXO SB HOOGGLANS.

### Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1-2 x aflakken met REXO SB HOOGGLANS.

### IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO SB HOOGGLANS.

### Levorm

½, 1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengstelsel.

### Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte.

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.evertkoning.nl](http://www.evertkoning.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48